

## Yunik Klarlak (V) 20 og 50



### Produktdatablad

Beskrivelse:	Vandig lak til indendørs brug. Giver en smuk halvmat (glans 20) eller halvblank (glans 50) overflade. Er let at rengøre, farveløs, lugtsvag og gulner ikke.
Anvendelse:	Brug den indendørs til lyst træ, som er ubehandlet, lakeret eller bejdset. Fx døre, karme, møbler eller paneler. Er ikke egnet til gulve eller lignende områder, hvor der ønskes en meget slidstærk overflade.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast uden rester af sæbe og voks</li><li>• Rengør med grundrengøring</li><li>• Slib tidligere lakerede overflader matte med fint slibepapir</li><li>• Fjern alt slibestøv med en fugtig klud - før lakering</li><li>• Påfør lakken 2-3 gange med en blød pensel - med en let slibning imellem lakeringerne</li><li>• Husk at lufte ud, når du har lakeret</li></ul>
Tekniske data:	
Glans:	halvmat: 20 halvblank: 50
Massefylde:	1,05 kg/l
Tørstof:	halvmat: ca 24 vægt % halvblank: ca. 23 vægt %
Rækkeevne:	9-11 m <sup>2</sup> / liter afhængig af underlagets sugeevne
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: ca. 4 timer for lag 2 18 timer for lag 3 Gennemhærdet: 2-3 døgn
Forhold når der arbejdes:	min. +10°C og maks. 80% relativ luftfugtighed
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	vand og sæbe
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad

Tips og gode ideer:

- Lakken er hvidlig i emballagen, men tørrer klar op
- Affedt evt. knaster og harpiksholdige områder med cellulosefortynder inden påføring af Yunik Klarlak
- Må ikke overlakeres med terpentinholdige produkter

Maj 2011